



URSA Dämmfilz DF 32-h / DF 35-h / DF 40-h

MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5

Wasserabweisend ausgerüsteter, unkaschierter Filz aus Glaswolle, diffusionsoffen



Anwendungsgebiete nach DIN V 4108-10:

- (DZ) Zweischaliges Dach; nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken; Holzbalkendecke; Renodach
- (DI) Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches; Dämmung unter den Sparren / Tragkonstruktion; abgehängte Decke usw.
- (DAD-dk) Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt; Dämmung unter Deckungen – keine Druckbelastbarkeit

Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ)			
DF 32-h	0,032	W/(m · K)	Zul. Z-23.15-1456
DF 35-h	0,035	W/(m · K)	Zul. Z-23.15-1456
DF 40-h	0,040	W/(m · K)	Zul. Z-23.15-1456
Baustoffklasse	A2 (nichtbrennbar)		DIN 4102-1
Brandverhalten Euro-Klasse	A1 (nichtbrennbar)		DIN EN 13501-1
Wasserdampfdiffusion	MU1		DIN EN 12086
Dickentoleranzklasse	T2		DIN EN 13162
Strömungswiderstand σ	≥ 5 (AF5)	kPa · s/m ²	DIN EN 29053

Brandprüfzeugnisse für Holzbalkendach- und -deckenkonstruktionen in F 30-B und in F 90-B liegen vor. (siehe Technische Info URSA HOCHBAU)

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001.

URSA Glaswollendämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich, mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ gekennzeichnet und freigezeichnet nach Gefahrschutzverordnung, Chemikalienverordnung und EU-Richtlinie 97/69 Anmerkung Q.

Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Teil 1, Abschnitt 4 (Ausgabe 05/2002) zu beachten, im Wesentlichen folgende:

- Verschmutzung der Arbeitsstätten so gering wie möglich halten (z. B. sorgfältiger Umgang mit Produkten und Abfallstücken)
- Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und ggf. geeignete Handschuhe tragen
- Bei empfindlicher Haut geeignete Schutzcreme oder Lotion benutzen (Empfehlung: Erst nach Abwaschen des Staubs)
- Bei starker Staubentwicklung oder Überkopfarbeiten geeignete Schutzbrille tragen
- Nach Beendigung der Arbeiten Staub abwaschen

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder.

Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Stand 07/2009.

URSA Deutschland GmbH, Fuggerstr. 1d, D-04158 Leipzig, E-Mail: info@ursa.de, www.ursa.de, Service-Nr. 01805-880011 (0,12 € pro Minute)

Produktmaße

URSA Dämmfilz DF 32-h

Dicke	80	100	120	140	160	mm
Breite	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	mm
Länge	4.500	3.500	3.000	2.600	2.500	mm

URSA Dämmfilz DF 35-h

Dicke	60	80	100	120	140	160	180	200	220	mm
Breite	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	mm
Länge	12.000	9.000	7.000	4.800	4.000	3.500	3.200	2.800	3.300	mm

URSA Dämmfilz DF 40-h

Dicke	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240*	mm
Breite	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	mm
Länge	10.000	9.000	7.000	5.500	5.000	4.500	4.000	3.500	3.300	3.000	mm

*Lieferbar auf Anfrage