




## URSA Fassadendämmplatte FDP 1/Vs / FDP 2/Vs

MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF<sub>r</sub>5

**Durchgehend wasserabweisend ausgerüstete Wärmedämmplatte aus Glaswolle, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, diffusionsoffen**

### Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10:

- (WAB) Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
- (WZ) Dämmung von zweischaligen Wänden – ohne Begrenzung der Gebäudehöhe



Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda$ )			
FDP 1/Vs	0,040	W/(m · K)	Zul. Z-23.15-1456
FDP 2/Vs	0,035	W/(m · K)	Zul. Z-23.15-1456
Wasseraufnahme	≤ 3 WL(P)	kg/m <sup>2</sup>	DIN EN 12087
Baustoffklasse	A2 (nichtbrennbar)		DIN 4102-1
Brandverhalten Euro-Klasse	A1 (nichtbrennbar)		DIN EN 13501-1
Wasserdampfdiffusion	MU1		DIN EN 12086
Dickentoleranzklasse	T3		DIN EN 13162
Strömungswiderstand $\Xi$	≥ 5 (AF <sub>r</sub> 5)	kPa · s/m <sup>2</sup>	DIN EN 29053

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001.

URSA Glaswollendämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich, mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ gekennzeichnet und freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverordnung und EU-Richtlinie 97/69 Anmerkung Q.

Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Teil 1, Abschnitt 4 (Ausgabe 05/2002) zu beachten, im Wesentlichen folgende:

- Verschmutzung der Arbeitsstätten so gering wie möglich halten (z. B. sorgfältiger Umgang mit Produkten und Abfallstücken)
- Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und ggf. geeignete Handschuhe tragen
- Bei empfindlicher Haut geeignete Schutzcreme oder Lotion benutzen (Empfehlung: Erst nach Abwaschen des Staubs)
- Bei starker Staubentwicklung oder Überkopfarbeiten geeignete Schutzbrille tragen
- Nach Beendigung der Arbeiten Staub abwaschen

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder.

Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

## Produktmaße

### URSA Fassadendämmplatte FDP 1/Vs

<b>Dicke</b>	60*	80	100	120	140	160*	mm
<b>Breite</b>	600	600	600	600	600	600	mm
<b>Länge</b>	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	mm

\*Lieferbar auf Anfrage

### URSA Fassadendämmplatte FDP 2/Vs

<b>Dicke</b>	30	40	60	80	100	120	140	160	mm
<b>Breite</b>	600	600	600	600	600	600	600	600	mm
<b>Länge</b>	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	mm